

Legno-Dura-Öl

7035

Матовое универсальное масло для мебели и предметов интерьера для промышленного и коммерческого применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Матовое быстросохнущее масло для универсальной обработки поверхностей из лиственных и хвойных пород древесины с образованием минимального слоя. Продукт сохраняет естественный вид и ощущение древесины. Продукт характеризуется отличной проникающей способностью, незначительным подчеркиванием структуры древесины, очень хорошей заполняющей способностью, отличной водо- и химической стойкостью, а также очень хорошей растекаемостью. Обладает антистатическими свойствами. Отверждение происходит за счет поглощения кислорода (окислительная сушка).

Экомаркировка и стандарты



- Соответствует **DIN 53160-1** и **DIN 53160-2**
Устойчивость к воздействию пота и слюны
- Австрийский стандарт **ÖNORM EN 71-3**
Безопасность игрушек, миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов).
- **Французское постановление DEVL1104875A**
по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+

Сфера применения




Для обычных и часто используемых поверхностей мебели и предметов интерьера: меблировка спальни и гостиной.

Ингредиенты

Модифицированные растительные масла, воски, диоксид кремния, бензин без запаха, сиккативы, не содержащие свинец и кобальт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



Перед применением продукт перемешать.

Продукт готов к применению.

Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +10°C.

- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 60 %.

- **Внимание:** важно обеспечить равномерную шлифовку древесины и равномерное нанесение продукта!
- На внутренние поверхности мебели, шкафов наносить не более одного слоя из-за возможного появления неприятного запаха.
- **Важно:** на лиственных и тропических породах древесины, богатых ингредиентами, необходимо произвести пробное нанесение Legno-Dura-Öl (7035).
- Любое изменение процедуры обработки, условий окружающей среды, несоблюдение инструкций или использование продуктов, не указанных в списке, может оказать негативное влияние на результат.
- Соблюдайте **ARL 013 – Меры безопасности при работе с маслами и восками окислительной сушки и ARL 160 - Руководство по работе с маслами и восками.**

Технология нанесения



	Чашечный пистолет	Кисть	Валик
Диаметр распылительного сопла (мм)	1,5	-	
Давление распыления (бар)	2 - 3	-	
Укрывистость на слой (м ² /л)	20		
Расход на слой (мл/ м ²)	40	-	

Форма и свойства основания, а также способ нанесения влияют на фактический расход. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания

(при 23 °С, отн. влажн.возд. 50%)



Последующее нанесение	5 часов
Полное высыхание	7 дней


Приведенные цифры являются примерными. Продолжительность высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления при штабелировании и условий штабелирования.

Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за плотной укладки, замедляет высыхание.

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.

На древесине, богатой компонентами (например, дуб, ироко), высыхание может замедляться.

Очистка рабочего инструмента



Сразу после использования очистить инструмент при помощи Legno-Reiniger (7003) или Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Мелко- и крупнопористые лиственные породы, хвойные породы.

Свойства основания

Основание должно быть сухим, чистым, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Влажность древесины

Лиственные породы древесины: 12 % ± 2 %

Хвойные породы древесины: 15 % ± 2 %

Подготовка основания

Ступенчатая шлифовка зерном 180
Удалить шлифовальную пыль.

СИСТЕМА ПРОКРЫТИЯ**Грунтовочное покрытие**

1 слой Legno-Dura-Öl (7035)

Промежуточное шлифование

Легкая полировочная шлифовка зерном 220 – 280
Удалить шлифовальную пыль.

Финишное покрытие

1 слой Legno-Dura-Öl (7035)

ОЧИСТКА и УХОД**Очистка и уход**

Соблюдайте **ARL_258 - Руководство по уходу за мебелью, обработанной Legno-Dura-Öl.**

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**Емкость**

0,75 л, 2,5 л, 10 л

Оттенки

Legno-Dura-Öl Farblos (7035000200)
Итоговый оттенок во многом зависит от естественного цвета древесины и количества нанесенного продукта.

Дополнительные продукты

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Legno-Reiniger (7003)
Соблюдайте соответствующие технические требования к продукту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Условия хранения/
срок годности**

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.
Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).
Рекомендуем переливать содержимое вскрытых емкостей в более мелкую тару, чтобы предотвратить желатинирование/образование пленки.

Код GISCODE

Ö60

Указания по технике безопасности

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Следует избегать вдыхания аэрозолей краски во время нанесения способом распыления; для этого необходимо надлежащее использование респираторной маски (комбинированный фильтр A2 / P2).

Для ветоши, пропитанной продуктами оксидативного высыхания, существует риск самовоспламенения! Пропитанный продуктом ветошь следует сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под слоем воды.

Нанесение продукта в камерах распыления, загрязненных аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещена из-за риска самовозгорания!

Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте **www.adler-lacke.com**
